

Peinture acrylique mate en phase aqueuse.

PHASE AQUEUSE



FDES  
vérifiée

A+

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>Destination</b>	Tous travaux de décoration en surfaces murales et plafonds. Travaux neufs et d'entretien.
<b>Aspect en pot</b>	Peinture semi épaisse.
<b>Aspect sec</b>	Mat poché fin.
<b>Densité</b>	1,54 ± 0,05.
<b>Brillance</b>	BS 85° : < 5.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 61 ± 2 %. En volume : 40 ± 2 %.
<b>Taux de COV</b>	9 g/l maximum. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65 % HR)</b>	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h.
<b>Rendement</b>	7 à 8 m <sup>2</sup> /kg par couche, selon nature et état du support.
<b>Classification</b>	NF T36-005 : Famille I, classe 7a2. <b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Système ZOLPACHROM (Blanc/base PA). Teinte noire en fabrication Usine.
<b>Conditionnement</b>	20 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Impression préalable des métaux, plâtres et fonds poreux ou mal fixés (ERMO PRIM).

Lessivage des anciens fonds peints en bon état sinon décapage.

Travaux de finition

2 couches croisées régulières.

Matériel

Rouleau antigouttes, brosse, pistolet (buse 19 à 21 %).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en première couche sur fonds hétérogènes.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** :  
[www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)  
« Peintures mates en phase aqueuse » sur **INTERNET** :  
[www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

