

Peinture laque alkyde thixotropique.

PHASE SOLVANT



FDES
vérifiée

A+

DESTINATION

Protection et décoration soignée des menuiseries bois et métal. Aspect satiné tendu.

Travaux neufs et d'entretien.

SUPPORTS

- Bois et dérivés du bois en bon état.
- Accessoires métalliques.

Les ouvrages peuvent être nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Excellent tendu, bel arrondi de film.
- Opacité et garnissant.

- Entretien aisé (lessivable).
- Application aisée, faible odeur, absence de coulures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture gélifiée.
Brillance	BS 60° : 15 - 19.
Extrait sec	En poids : 71 ± 2 %. En volume : 51 ± 2 %.
Densité	1,42 ± 0,03.
Point éclair	Supérieur à 38°C.
Taux de COV	300 g/l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/ d) : 300 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65% HR)	Hors poussière : 4 h. Sec : 8 h. Entre couches : 24 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	12 à 14 m ² /l la couche selon nature et état de surface du support.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Système ZOLPACHROM (Blanc et toutes bases).
Conditionnement	1 L - 3 L - 12 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes. L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, égrenage entre couches.

- Menuiseries bois et dérivés : égrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire. Essuyage ou dépoussiérage humide. Application directe.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire adapté.
- Anciennes peintures adhérentes sur ces supports : application directe après matage des surfaces. Dans le cas contraire, grattage soigné ou remise à nu par ponçage, décapage,...

Application du produit

Processus

Application en 2 à 3 couches selon teinte et nature des travaux (neuf / entretien).

Matériel

Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless (buse 13 à 15 %).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures satinées et microporeuses bois en phase solvant » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €