

Buses de coupe acétylène

Tableau buses oxyacétylène monobloc de préchauffage générales 6290



| PIÈCE N° | ÉPAISSEUR PLAQUE (mm) | OXYG. (bar) | ACÉTYLÈNE Press. équil. (bar) | ACÉTYLÈNE Basse pression (bar) |
|----------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 6290-000 | 0 - 5 | 1.0 - 2.0 | | 0.015 - 0.2 |
| 6290-00 | 5 - 10 | 1.0 - 2.0 | | |
| 6290-0 | 10 - 15 | 1.5 - 2.5 | | |
| 6290-1 | 15 - 25 | 2.0 - 3.5 | 0.3 - 0.5 | |
| 6290-2 | 25 - 50 | 3.0 - 4.5 | | |
| 6290-3 | 50 - 100 | 3.0 - 4.5 | | |
| 6290-4 | 100 - 175 | 3.5 - 5.5 | | |

Tableau buses oxyacétylène monobloc de préchauffage travaux lourds 6290-S



| PIÈCE N° | ÉPAISSEUR PLAQUE (mm) | OXYG. (bar) | ACÉTYLÈNE Press. équil. (bar) | ACÉTYLÈNE Basse pression (bar) | |
|----------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 6290-1S | 15 - 25 | 2.0 - 3.5 | | 0.015 - 0.2 | |
| 6290-2S | 25 - 50 | 3.0 - 4.5 | | | |
| 6290-3S | 50 - 100 | 3.0 - 4.5 | 0.3 - 0.5 | | |
| 6290-4S | 100 - 175 | 3.5 - 5.5 | 0.5 - 0.5 | | |
| 6290-5S | 175 - 250 | 4.5 - 5.5 | | | |
| 6290-6S | 250 - 300 | 5.0 - 6.5 | | | |

Tableau buses oxyacétylène démontables de préchauffage travaux lourds 6290-AC



Extérieur plaqué

| PIÈCE N° | ÉPAISSEUR PLAQUE (mm) | OXYG. (bar) | ACÉTYLÈNE Press. équil. (bar) | ACÉTYLÈNE Basse pression (bar) | |
|-----------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 6290-00AC | 5 - 10 | 1.0 - 2.0 | | | |
| 6290-0AC | 10 - 15 | 1.5 - 2.5 | | 0.015 - 0.2 | |
| 6290-1AC | 15 - 25 | 2.0 - 3.5 | | | |
| 6290-2AC | 25 - 50 | 3.0 - 4.5 | 0.3 - 0.5 | | |
| 6290-3AC | 50 - 100 | 3.0 - 4.5 | 0.3 - 0.3 | | |
| 6290-4AC | 100 - 175 | 3.5 - 5.5 | | | |
| 6290-5AC | 175 - 250 | 4.5 - 5.5 | | | |
| 6290-6AC | 250 - 300 | 5.0 - 6.5 | | | |
| | | | | | |



Extérieur non plaqué

Tableau buses oxyacétylène 3690-AC

| PIÈCE N° | ÉPAISSEUR PLAQUE (mm) | OXYG. (bar) | ACÉTYLÈNE Press. équil. (bar) | LE CAS ÉCHÉANT | |
|-----------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| 3690-00AC | 0 - 6 | 1.0 - 2.0 | | 36-2 Accessoire | |
| 3690-0AC | 6 - 13 | 1.5 - 2.5 | 0.35 | | |
| 3690-1AC | 13 - 25 | 2.0 - 3.5 | 0.35 | | |
| 3690-2AC | 25 - 75 | 3.0 - 4.5 | | Coupe | |



6290-G 6290-R

Tableau buses gaz spéciaux oxyacétylène 6290

| PIÈCE N° | APPLICATION | OXYG. (bar) | ACÉTYLÈNE Press. équil. (bar) | ACÉTYLÈNE Basse pression (bar) | LE CAS ÉCHÉANT |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 6290-1G | Épaisseur gougeage 3x6 mm | 2.5 | | Recommandée | Recommandée |
| 6290-2G | Épaisseur gougeage 5x10 mm | 3.5 | 0.3 - 0.5 | 0.015 - 0.2 | pour les chalumeaux coupeurs droits |
| 6290-3G | Épaisseur gougeage 6x13 mm | 3.5 | 0.3 - 0.5 | 0.015 - 0.2 | |
| 6290-R | Dérivetage | 3.0 | | | |
| 6290-RW | Dérivetage par lavage à la flamme | 3.5 | | | |

Instructions de nettoyage : utiliser l'alésoir pour buses C-9.