PATOURET-DUBOIS & FILS
MANUFACTURE D'ISOLANTS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
Maison Fondée en 1861

BP 96
Route de Méluzien
89203 AVALLON Cedex
Tél. : (33) 03 86 34 11 22
Fax : (33) 03 86 34 16 33
Courriel : info@patouret-dubois.com

Fiche technique

PSA BAM 6000

Présentation et informations techniques:

Feuille à joints en PSA BAM 6000 (fibres synthétiques bio-solubles, + liant NBR)
Utilisation :eau, air, huiles, fuel, hydrocarbures, gaz, vapeur, alimentaire..
Épaisseur : de 0,5 à 3mm

Température de pointe : 400°C
Température continue : 320°C
Vapeur : 300°C
Pression maximale : 100 bar
Masse volumique : 1,75 g/cm^3
Compressibilité ASTM F36/J : 7%
Reprise élastique ASTM F36/J : 55%
Résistance à la traction ASTMF152 : 8Mpa
Perméabilité 6,9 Mpa (1000psi) ASTMF37 : 0,39 ml/h
Perméabilité 20,7 Mpa (3000psi)ASTMF37 : 0,11ml/h

Variation d'épaisseur (immersion dans huile ASTM n°3/5h/150°C) : 10%
Variation d'épaisseur (immersion dans fuel ASTM B/5h/23°C) : 10%

PSA BAM 6000

Conditionnement :

* feuilles 1500X1500mm ;
* feuilles 750X750mm (par 4) ;
* pochettes de 100 joints découpés ;
* coffrets de 480 pièces ;
* découpes sur mesure.

Traitement sur demande : anti-adhérent, graphite, silicone, PTFE sur 1 ou 2 faces.

Important :
Les indications mentionnées sur cette documentation sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle, la dite valeur ne pouvant résulter que d'engagements postérieurs individuels et précis.