

DÉCAPANTS POUR SOUDOBRASAGE

146 M



ASPECT	T °C	POIDS	ESC	RÉF.
Pâte blanche	700-1000	200 g	753782	146M 0200D

Décapant en pâte pour métaux cuivreux et ferreux.
Repère A.T.G. N° 1567.

- ▶ **Soudobrasage des tuyauteries de gaz en acier avec alliage CASTOLIN 146 Gaz.**
- ▶ *Soudobrasage du cuivre, acier.*



SPÉCIAL GAZ

DÉCAPANTS POUR BRASAGE ÉTAIN

ALUTIN 51L



ASPECT	T °C	POIDS	ESC	RÉF.
Gel jaune	120-350	150 g	600789	51L 0150

Gel décapant pour alliage AluTin 51T.

- ▶ *Brasage tendre de l'aluminium, cuivre, laiton, cupro-aluminium avec alliage AluTin 51T.*



157 SCE



ASPECT	T °C	POIDS	ESC	RÉF.
Liquide transparent	0-300	200 g	752095	157SCE 0200P
		320 ml	762222	157SCE 0320

Décapant sans chlorure. Très actif à froid, même sur des pièces oxydées. Après brasage les résidus sont non corrosifs. Fourni avec pinceau

- ▶ *Plomberie : brasage tendre du cuivre, laiton, bronze (157, 5423, 5427, 5217, 5241).*
- ▶ *Couverture : brasage tendre du zinc naturel neuf ou peu oxydé (Targettes et baguettes RD27 et RD33).*
- ▶ **Nettoyant à froid du cuivre et du laiton.**



FX 157



ASPECT	T °C	POIDS	ESC	RÉF.
Liquide blanc	150-450	200 g	755521	157FX 0200P

Décapant liquide pour métaux cuivreux et ferreux.
Repère A.T.G. N° 1597. Très actif.

- ▶ **Brasage tendre des tuyauteries de gaz en cuivre avec alliage CASTOLIN 157 Gaz.**
- ▶ *Cuivre, laiton, bronze, acier, inox, alliages à base d'étain (5423, 5427).*



SPÉCIAL GAZ

FLUX RD 33



ASPECT	T °C	POIDS	ESC	RÉF.
Liquide bleu foncé	240-700	320 ml	762219	RD33 0320
		1000 ml	762220	RD33 1000

Décapant minéral liquide, à haute teneur en matières actives. Pas de projection lors de l'opération de brasage (travaux en atelier). Fourni avec pinceau

- ▶ *Couverture : brasage tendre du zinc naturel neuf ou peu oxydé (Targettes et baguettes RD27 et RD33).*
- ▶ *Plomberie : brasage tendre du cuivre, laiton, bronze (157, 5423, 5427, 5217, 5241).*



XUPER 157



ASPECT	T °C	POIDS	ESC	RÉF.
Gel translucide	150-250	100 g	600800	157 0100P

Décapant en tube spécial plomberie.

- ▶ *Brasage tendre du cuivre, laiton, bronze.*
- ▶ *S'utilise avec tous les alliages d'étain (5423, 5427, 5217, 5241).*



FLUX RD 34



ASPECT	T °C	POIDS	ESC	RÉF.
Liquide transparent	240-700	250 ml	762221	RD34 0250

Produit minéral liquide, à haute teneur en matières actives.
Très fort pouvoir désoxydant.

- ▶ *Couverture : décapage du zinc oxydé et très oxydé, prépatiné ou des aciers zingués.*

