

## Galvacryl

Peinture acrylique solvantée pour protection de tôles galvanisées.

### PROPRIÉTÉS

- Très bon pouvoir garnissant
- Bonne protection anticorrosive
- Bonne résistance à l'abrasion

### DESTINATION

Tôles galvanisées

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



**1 COUCHE**  
5 à 6 m<sup>2</sup>/kg

### TEINTES

**4**  
**Blanc, gris, rouge et vert**



### CONDITIONNEMENT



3Kg

20Kg

1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1,254 Kg/L**

POINT ÉCLAIR : **ENTRE 21°C et 55 °C**


### MATÉRIEL & DILUTION

Diluant

Matériel

Taux

F27

Brosse ou rouleau 

0 à 5%

Pistolet pneumatique

5 à 10%

- Dilution de 5% pour la première couche.
- Nettoyage du matériel : F27.

### SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



3 heures



8 heures



24 heures

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.
- **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

### PROCESSUS D'APPLICATION EN 2 COUCHES MINIMUM

- Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds. Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil.
- Appliquer le produit en couche épaisse.





La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

