





Agent de traitement antirouille de surface.

PROPRIÉTÉS

- Inhibiteur de corrosion
- · Grande facilité de mise en oeuvre

DESTINATION

Métaux ferreux et non ferreux : acier, galva, zinc, aluminium.

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



TEINTES

Incolore



CONDITIONNEMENT



2 ans en emballage plein et fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MATÉRIEL & DILUTION

Matériel

Brosse 🖣

- NE PAS DILUER. Prêt à l'emploi.
- Nettoyage des outils : Eau.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- · Le produit doit être appliqué sur du métal nu préalablement dégraissé, gratté, brossé ou poncé.
- Rincer à grande eau ou laver à haute pression pour éliminer les parties pulvérulentes. Laisser sécher.

PROCESSUS D'APPLICATION

- · Appliquer en couche épaisse à la brosse ou immerger le métal dans la solution.
- · Laisser agir 24 heures puis rincer à l'eau.
- Le support doit être bien sec avant l'application de la couche de peinture.

Attention: produit contenant de l'acide. Port de matériels de protection obligatoire.







MISE EN OEUVRE

PROCESSUS D'APPLICATION



La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléerà un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fichen'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.