


# VERNIKAR

Protections transparentes et décoratives



## DESTINATION

Protections transparentes et décoratives du bois

En intérieur : VERNIKAR MAT

En extérieur/intérieur : VERNIKAR SATIN, BRILLANT, MARIN

## PROPRIETES

VERNIKAR MAT, SATIN, BRILLANT :

- Vernis base alkyde-uréthane.
- Bon séchage et excellent rendu.

VERNIKAR MARIN :

- Vernis très brillant pour bateau, type hollandais.
- Excellente résistance en atmosphère marine et embruns.

Nos vernis sont livrés prêts à l'emploi pour application à la brosse.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

## CARACTERISTIQUES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Aspect en pot</b>              | : liquide   |
| <b>Aspect du film</b>             | : tendu   |
| <b>COV (directive 2004/42/CE)</b> | : Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/e): 400 g/l (2010).<br>Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV                             |
| <b>Point éclair</b>               | : Compris entre 23°C et 55°C  |
| <b>Rendement</b>                  | : 10 à 15 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.   |
| <b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>     | : Sec : 4 à 5 h<br>Recouvrable : 24 h entre couche<br>Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures et/ou fort taux d'humidité |
| <b>Teintes</b>                    | : Incolore  |
| <b>Stockage</b>                   | : 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré  |



## VERNIKAR

Protections transparentes et décoratives

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse.  
**Nettoyage du matériel** : White spirit  
**Diluant** : White spirit  
**Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi).

### PROCESSUS D'APPLICATION

| Support | Impression | Finition  |
|---------|------------|---|
| bois    |            | 1ère couche de VERNIKAR diluée avec 5 % de White Spirit, 2ème et 3ème couche non diluée |

### CONDITIONNEMENT

1L - 5L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité