

Lincoln 400922-1

LINCOLN[®]
ELECTRIC

Electrode pour la réparation de soudure de la fonte, de la fonte malléable et de la fonte en acier.

Caractéristiques

Electrode pour la réparation de soudure de la fonte, de la fonte malléable et de la fonte en acier
Le gisement de soudure nickel-fer est facilement usinable
Particulièrement applicable pour la fonte nodulaire
Dépôt de soudure de dureté ~ 180 HB
Excellent capacité de charge de courant grâce au fil de noyau bi-métal
Soudage sur polarité AC et DC-
Meilleur choix soudure DC
3.2mm De Diamètre
Longueur 350mm
4KG Pack



LINCOLN[®]
ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS[®]