

DÉTAILS

Tiges de soudage en acier inoxydable conçues pour donner un aspect de bille optimal lors du soudage TIG sur une variété de matériaux

Caractéristiques

Ferrite basse contrôlée (plage 3-5)

Résultats de l'essai Charpy V-Notch pouvant dépasser 27 J (20 ft-lbf) -196 C (-320 F)

Dépasse 15 mils (0,38 mm) de dilatation latérale de -196oC (-320 F)

Exemples d'applications

Applications cryogéniques
Industries de transformation
Navires de stockage GNL

Positions de soudage

Tous

Gaz de protection

100% Argon

Réf : TER316MNNF24

