



Ermocryl Satin 80

Art. 9204

Peinture acrylique satinée intérieur, blanc intense, lavable, avec une bonne opacifiance, pour finitions de qualité.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Bonne adhérence sur les matériaux de construction communs.
- Microporeux, soit perméable à la vapeur d'eau.
- Application facile.
- Pas de jaunissement.
- Avec conservateur anti-moisissure.

UTILISATIONS

Intérieur. Application sur les matériaux de construction habituels (plâtre, ciment, crépi, bois, etc.)

PRÉSENTATION

- **Couleur:** Blanc
- **Aspect:** Satinée
- **Conditionnement:** 4 kg et 18 kg

CERTIFICATIONS

Certification Euroclasses B-s1,d0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition: Copolymères acryliques en émulsion

Pigments: Dioxyde de titane et fluidifiants sélectionnés

Dissolvant: Eau

Densité: 1,22 ± 0,05 Kg/L à 25° C.

Solides en poids: 52 ± 2%

Rendement: 8- 12 m²/L/ par couche, en fonction du support

Séchage: 1-2 heures

Redoublable: Après 12 heures

COV: Cat. A/a, limite 2010: 30 g/l.
Cont. max. COV: 30 g/l.

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'APPLICATION

Temperature: Support/ Environnement 5° à 35°C
Humidité relative: support, max. 10%. Environnement, moins de 80%.

Couches: Deux ou plus en fonction de la porosité et la couleur du support

Outils: Pinceau / rouleau / pistolet airless

Dilution: Pinceau / rouleau: Première couche, diluer jusqu'à 15% maximum avec de l'eau.
Deuxième couche, 10%.

Pistolet: diluer jusqu'à la viscosité nécessaire

Nettoyage des outils: Avec de l'eau, immédiatement après usage

PRÉPARATION DU SUPPORT

Nouvelles surfaces: doivent être propres, sèches, dépourvues de graisse et d'efflorescences salines.

Surfaces déjà peintes ou anciennes: en plus des indications précédentes, laver ou brosser préalablement la surface afin d'éliminer les restes de peinture et poncer les zones défectueuses, si nécessaire. Pour les surfaces en mauvais état: éliminer complètement la peinture et tamponner la surface avec un primaire d'accrochage.

AVERTISSEMENT ET CONSERVATION DANS LE RÉCIPIENT

Avant d'utiliser le produit lire attentivement les instructions sur le récipient. Pour plus d'informations voir la Fiche de données de Sécurité. Stocker hermétiquement fermé dans un endroit frais, loin des sources de chaleur et du gel. Conservation: 24 mois dans le récipient d'origine fermé

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Reportez-vous à l'étiquette et à la Fiche de données de Sécurité

Revision: 1

Date d'édition: janvier 2017

CROMOLOGY, S.L.

C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelone,

Espagne) Tél. : (+34) 938 494 010 — Fax : (+34) 938 400 161

<http://www.cromology.es>

Les informations fournies sur cette fiche technique sont le fruit de nos recherches en laboratoire et d'expériences réelles. Cependant, étant donné que les produits sont souvent utilisés dans des conditions que nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons garantir l'obtention de bons résultats qu'en cas d'utilisations et d'applications correctes.