Sacherie de Pantin
ZI du Val de Seine
7 Rue Denis Papin
92230 Gennevilliers

Tél : 01 40 85 00 17
Fax : 01 47 98 58 89

FICHE TECHNIQUE

FILM PE NOIR SD 150

Certificat **N° 0071-CPR-12637** Rev3 délivré par le LNE dans le cadre du règlement 305/2011/EU du parlement Européen et du conseil du 9 mars 2011, qui s'applique au(x) produit(s) de construction.

FABRICATION FRANÇAISE

CE	0071 - CPR - 12637
EN 13967	type : A
Etanchéité à l'eau > 2 Kpa	

Description	Film polyéthylène qualité bâtiment noir opaque, feuille souple d'étanchéité		
Composition	100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	3m	Norme EN 1848-2	Tolérance 2%
Surface	200m²	Norme EN 1848-2	Tolérance 3%
Épaisseur ponctuelle	150µ	Norme EN 1849-2	Tolérance 15%

Résistance à la rupture (NF EN ISO 527-3)
Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette
Largeur éprouvette = 15mm
Vitesse = 500mm / minute

	Nominale
Sens extrusion	26,34N
Sens transversal	26,80N

Allongement à la rupture (NF EN ISO 527-3)
Mesure du pourcentage d'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture
Largeur éprouvette = 15mm
Vitesse = 500mm / minute

	Nominale
Sens extrusion	425,79mm
Sens transversal	480,52mm

Dart Test (NF EN ISO 7765-1)
Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine (grammes)
Hauteur de chute : 66cm

Nominale
210gr



**Valeurs indicatives non contractuelles*