

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## SikaFill®-370 Fibres

Revêtement élastique avec fibres, pour une imperméabilisation « in situ »

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Enrobage élastique de consistance crémeuse, à base de copolymères styrène-acrylique en émulsion aqueux, avec des fibres de verre, qui une fois sèches forment Un film souple, imperméable et durable. Technologie Duralastic.

## UTILISATIONS

Étanchéité des toitures accessibles sur différents types de supports :

- Terrasse en carreaux catalans.
- Mousse de polyuréthane projetée.
- Fibrociment.
- Zinc.
- Aluminium.
- Bois.
- Tuiles.
- Brique.
- Mortiers.
- Béton.
- Feuilles d'asphalte avec finition aluminium ou ardoise, etc.

Protection des murs mitoyens présentant des fuites eaux de ruissellement.

- Surfaces verticales, tuyaux, etc.
- Comblement des joints et des fissures.
- Réparation des tuiles de toit en zinc et des gouttières.
- Traitement des joints de cheminée.

Pour une application sur des supports en PVC ou en polyester et Concernant la peinture, il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires. « in situ » pour déterminer sa compatibilité et s'il est Je dois effectuer un ponçage préliminaire.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Résistant à l'eau et aux éclaboussures.
- Grande élasticité et capacité de pontage des fissures.
- Accessible.
- Haute résistance à la traction.
- Application à froid facile avec les méthodes traditionnelles.
- Capable d'accompagner les mouvements de dilatation et contraction du support sans fissuration.
- Bonne adhérence à la plupart des surfaces : béton, mortier, fibrociment, carreaux, briques, acier, zinc, aluminium, bitumineux.
- À base d'eau, non toxique et ininflammable.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base chimique                       | Émulsion aqueuse à base de copolymères styrène-acrylique.                                                          |
| Présentation                        | Bottes de 5 et 20 kg.                                                                                              |
| Conservation                        | 1 an à compter de sa date de fabrication.                                                                          |
| Conditions de stockage              | Conservé dans son emballage d'origine, bien scellé et intact, à l'abri du gel et d'une forte exposition au soleil. |
| Couleur                             | Liquide visqueux, couleurs : gris, blanc, rouge et rouge tuile.                                                    |
| Densité                             | Environ 1,3 kg/l.                                                                                                  |
| Teneur en matières solides en poids | Environ 60 %.                                                                                                      |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                          |                             |           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| Résistance à la traction | Min. 7 kg/cm <sup>2</sup> . | UNE 53165 |
| Allongement à la rupture | 200%                        | UNE 53165 |

## INFORMATIONS SYSTÈME

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure du système  | 2 couches de fibres SikaFill®-370.                                                       |
| Performance           | Au moins 2 kg/m <sup>2</sup> appliqués en deux couches ou plus.                          |
| température ambiante  | Min. +5°C / Max. +35°C.                                                                  |
| Température supportée | Min. +5°C / Max. +35°C.                                                                  |
| Temps de séchage      | Sec au toucher : environ 2 heures.<br>Temps de séchage complet : 3 à 5 heures (à 20 °C). |

## NOTES

Toutes les données techniques indiquées dans ces fiches  
Les données relatives au produit sont basées sur des tests en laboratoire. Les mesures réelles peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

## LIMITES

- Il ne doit pas être utilisé dans des endroits où il entre en contact avec contact permanent avec l'eau, que ce soit par stockage, stagnation ou condensation.
- C'est une peinture de finition.
- Il ne doit pas être recouvert.
- Si une membrane plus épaisse est souhaitée  
Pour une résistance mécanique accrue, introduire le renfort en tissu de verre Armafill® interposé dans le système ou avec Sikalastic® Polaire-120.
- Ne placez pas d'objets pointus sur la zone de traitement.
- Déconseillé pour une immersion constante ou très prolongée.
- Au moins deux couches appliquées sur la apprêt.
- Pour assurer l'adhérence sur les plaques d'asphalte avec un film de polyéthylène antiadhésif, il doit être brûlé avant l'application des fibres SikaFill®-370.

## ÉCOLOGIE, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Pour obtenir des informations et des conseils sur le  
Pour la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité. (FDS) contenant les données physiques, environnementales, toxicologie et autres problèmes connexes sécurité.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

### MIXAGE

Secouez les fibres SikaFill®-370 (manuellement ou avec un mélangeur à basse vitesse) jusqu'à homogénéité complète.

## APPLICATION

L'application peut se faire à l'aide d'un rouleau en laine (à poils courts) ou d'un pinceau. Appliquez une seule couche au rouleau. avec des cheveux courts ou avec une brosse, du produit dilué dans le Utilisez un rapport de 3 volumes de fibres SikaFill®-370 pour 1 volume d'eau, en veillant à ce qu'il pénètre bien dans toutes les fissures et crevasses. Une fois l'apprêt sec (environ 12 heures après l'application)

Dans des conditions normales de température et d'humidité relative, appliquer des couches successives de fibres SikaFill®-370 jusqu'à obtention de l'épaisseur de film souhaitée.

Pour appliquer une couche, la couche précédente doit être complètement sèche.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils et équipements seront nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison des réglementations locales spécifiques, les performances du produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter

Consultez la fiche technique locale du produit pour plus de détails. champs d'application précis.

## MENTIONS LÉGALES

Ces informations, et en particulier les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale du produit, sont donné de bonne foi, sur la base des connaissances actuelles et l'expérience de Sika avec les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des circonstances normales, pendant sa durée de vie utile et conformément aux recommandations de Sika. En pratique, des différences peuvent exister au niveau des matériaux et des supports. et les conditions réelles sur le lieu d'application sont telles que, qu'aucune garantie ne peut être déduite des informations contenues dans ce document, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni d'aucun conseil donné. en matière de marketing ou d'adéquation à des fins particulières, ni aucune obligation au-delà toute relation juridique pouvant exister. L'utilisateur doit tester l'adéquation des produits à application et finalité souhaitée. Sika se réserve le droit de droit de modifier les propriétés de leurs produits

Tous droits réservés. Les droits de propriété intellectuelle de tiers sont réservés. Les commandes sont acceptées conformément à nos Conditions Générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs sont invités à consulter et à utiliser la dernière version des Fiches Techniques Produits, disponibles sur demande.

SIÈGE SOCIAL ET USINE  
Route Fuencarral, 72 PI Alcobendas  
  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75



Fiche technique du produit  
SikaFill®-370Fibres  
Octobre 2023, Version 01.01  
020915101000000102

SIÈGE SOCIAL ET CENTRE  
LOGISTIQUE  
C/ Aragonais, 17 PI  
Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Télécopieur : 916 62 19 38

SikaFill-370Fibres-es-ES-(10-2023)-1-1.pdf

